


**sikkens**

## Rubbol AZ plus

969

### Hoogglanzende aflak voor buiten, voldoet aan 2010

	<b>Algemeen</b>
Belangrijkste eigenschappen	Uitstekend glansbehoud. Uitstekende vloeï. Hoge dekkkracht. Goede weervastheid. Goede lichtechtheid. Gemakkelijk verwerkbaar. Voldoet aan EU-regelgeving voor 2010. VOS-gehalte (vluchtige organische stoffen) < 300 g/l.
Toepassing	Het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld.
	<b>Verwerkingsgegevens</b>
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: 5-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden	Kwast en rolborstel.
Verwerkingsgegevens	 Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.
Reiniging gereedschap	Met terpentine of Sikkens Verdunning M600.
Geadviseerde laagdikte per laag	Droog: 40-45 micrometer = nat: 60-70 micrometer.
Praktisch rendement	15-17 m <sup>2</sup> /l (gebaseerd op ca. 10% verlies bij kwastapplicatie). Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	<b>Veiligheidsinformatie</b>
Vlampunt (DIN 53213)	Ca. 39°C.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
	<b>Eigenschappen</b>
Glansgraad	Hoogglans. > 80 GU/20° (ISO 2813).
Afleveringsviscositeit	Ca. 0,6 Pa.s/23°C.
Dichtheid	Wit: ca. 1,14 kg/dm <sup>3</sup> .
Vaste stofgehalte	Afhankelijk van de kleur: 68-74gew.% = 60-64 vol.%.
Vluchtige organische stoffen (VOS)	< 300g/l.

**sikkens**

## Rubbol AZ plus

969

Droging bij 20°C/ 65% RV

Stofdroog na: ca. 2 h.



Kleefvrij na: ca. 2,5 h.



Overschilderbaar na: ca. 18 h.

Vloeiing

Zeer goed.

Hechting

Uitstekend op alkydharsgrond- en dekverven.

Elasticiteit Erichsen

Rubbol AZ plus hecht ook goed op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

Mechanische bestandheid

Na 90 h veroudering bij 23°C: > 7 mm (afhankelijk van de kleur).

Overschilderbaarheid

De slag- en stootvastheid zijn goed.

Reinigbaarheid

Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.

Buitenduurzaamheid

Rubbol AZ plus is goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

Zeer goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 5 jaar.

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnenschilderwerk e.d.

### Verdere informatie

Verpakking

Bussen van 0,5 l, 1 l, 2,5 l.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking circa 2 jaar.

Kleurassortiment

Wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 4041 Color Concept, de Sikkens Kleurselectiewaaier en de RAL kleurcollectie.

### Systemen

#### Kwaliteit van hout

Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen").

#### Nieuw of kaal gemaakt houtwerk

Schuren en indien nodig repareren met Componex WR Fast of Componex WR.

Gronden met Rubbol WM 260 of Rubbol Primer plus.

Schuren en voorlakken met Rubbol AZ plus.

Licht opschuren en aflakken met Rubbol AZ plus.

#### Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen

De intacte verflagen afwassen met Sikkens Super Cleaner of een gelijkwaardig reinigingsmiddel en schuren.

Kleine gebreken bijwerken met Rubbol Primer plus.

Schuren en voorlakken met Rubbol AZ plus.

Licht opschuren en aflakken met Rubbol AZ plus.

#### Kunststof

Zie infoblad 1007.