

sikkens

Rubbol Satura plus


967

Zijdeglanzende aflak voor buiten, voldoet aan 2010

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen	Lage zijdeglans. Uitstekende vloei. Zeer goed kras- en slijtvast. Gemakkelijk verwerkbaar. Voldoet aan EU-regelgeving voor 2010.
Toepassing	VOS-gehalte (vluchtige organische stoffen) < 300 g/l Het zijdeglanzend afwerken van hout en metaal, dat volgens de voorschriften is voorbehandeld.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: 5-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethode	Kwast en roller.
Verwerkingsgegevens	 Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Desgewenst kunnen grotere vlakken, zoals deuren worden nagerold met een lakroller.
Reiniging gereedschap	Met terpentine of Sikkens Verdunning M600.
Geadviseerde laagdikte per laag	Droog: 40-45 micrometer = nat: 60-70 micrometer.
Praktisch rendement	15-17 m ² /l (gebaseerd op ca. 10% verlies bij kwastapplicatie). Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	Ca. 58°C.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Glansgraad	Zijdeglans 20-30 GU/60° (ISO 2813).
Afleveringsviscositeit	Ca. 0,5 Pa.s/23°C.
Dichtheid	Wit: ca. 1,27 kg/dm ³ .
Vaste stofgehalte	Afhankelijk van de kleur: 76 gew.% = 64 vol.%.
Vluchtige organische stoffen (VOS)	< 300 g/l.

sikkens

Rubbol Satura plus

967

Droging bij 20°C/ 65% RV

Stofdroog na: ca. 3 h.



Kleefvrij na: ca. 5 h.



Overschilderbaar na: ca. 18 h.

Vloeiing

Zeer goed. Rubbol Satura plus geeft een fraai, strak gevloeid oppervlak.

Hechting

Uitstekend op alkydharsgrond- en dekverven. Rubbol Satura plus hecht ook goed op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

Elasticiteit Erichsel

Na 90 h veroudering bij 23°C: > 5,5 mm (afhankelijk van de kleur).

Mechanische bestandheid

Zeer goed bestand tegen mechanische belasting.

Overschilderbaarheid

Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharslakken.

Reinigbaarheid

Rubbol Satura plus is goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid

Goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 3-4 jaar.

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen-buitenschilderwerk e.d.

Verdere informatie

Verpakking

Bussen van 0,5 l, 1 l en 2,5 l.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking circa 2 jaar.

Kleurassortiment

Wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 4041 Color Concept, de Sikkens Kleurselectiewaaier en de RAL kleurcollectie.

Systemen

Kwaliteit van hout

Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen").

Nieuw of kaal gemaakt houtwerk

Schuren en indien nodig repareren met Componex WR Fast of Componex WR.

Gronden met Rubbol WM 260 of Rubbol Primer plus.

Schuren en voorlakken met Rubbol Satura plus. Bij grote vlakken is het voorlakken met Rubbol AZ plus aan te bevelen.

Licht opschuren en aflakken met Rubbol Satura plus.

Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen

De intacte verflagen afwassen met Sikkens Super Cleaner of een gelijkwaardig reinigingsmiddel en schuren.

Kleine gebreken bijwerken met Rubbol Primer plus.

Schuren en voorlakken met Rubbol Satura plus. Bij grote vlakken is het voorlakken met Rubbol AZ plus aan te bevelen.

Licht opschuren en aflakken met Rubbol Satura plus.